

GENERAL INFORMATION

Product name : Melting crucible low form Premium Line**Description :** Made of upper grade porcelain withstanding temperatures up to 1150 °C. Glazed inside and outside, except rim and lower bottom. Do not include cover

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ørim (mm)	h (mm)	cover type	pcs/pack
CRLK-010-006	8 ml	32	20	B	6
CRLK-020-006	17 ml	41	26	D	6
CRLK-030-006	30 ml	50	31	E	6
CRLK-050-006	50 ml	61	37	G	6
CRLK-100-006	100 ml	76	46	H	6
CRLK-150-006	150 ml	84	52	I	6
CRLK-250-006	250 ml	102	60	J	6
CRLK-500-006	500 ml	145	70	N/A	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLK-010-006	1,056	0,122	69091100	08434868015548
CRLK-020-006	1,17645	0,175	69091100	08434868015555
CRLK-030-006	0,968	0,225	69091100	08434868015562
CRLK-050-006	3,458	0,39	69091100	08434868015579
CRLK-100-006	3,458	0,51	69091100	08434868015586
CRLK-150-006	3,89025	0,69	69091100	08434868015593
CRLK-250-006	5,082	0,949	69091100	08434868015609
CRLK-500-006	6,936	1,365	69091100	08434868015616

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Porcelain

Thermal Shock Resistance: Average coefficient of expansion from 20 C to 200 C is 3.56×10^{-6} , gradually increasing to 4.69×10^{-6} at 1000 C. Experience has indicated suitability of particular shapes for specific uses. It remains the responsibility of the user to determine the suitability for his use. To prevent thermal stress cracks on porcelain ware, labbox strongly recommends a heating/cooling rate not to exceed 200 C/hour. The thermal shock resistance of laboratory porcelain depends on various factors such as the correct correlation of the coefficient of expansion of porcelain body and glaze, the elasticity of glaze, etc.

The Glaze: No softening occurs up to 1000 C, and it is extremely white.

Resistance to Chemical Action: The resistance to acids and alkalies is excellent, except for hydrofluoric acid.

Prolonging labware life:

- Follow gradual heating and cooling rates.
- Use an oven or hot plate as an intermediate step when quicker heating/cooling rates are required.
- Gradually increase flame intensity when using a gas burner.
- Avoid contact of heated ware with a cold surface.
- Carefully inspect your labware prior to each use
- Don't use any product that appears defective.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Crisol de porcelana forma baja Premium Line**Descripción :** Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde y la parte inferior de la base. No incluye tapa

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øborde (mm)	h (mm)	modelo de tapa	unidades por ref.
CRLK-010-006	8 ml	32	20	B	6
CRLK-020-006	17 ml	41	26	D	6
CRLK-030-006	30 ml	50	31	E	6
CRLK-050-006	50 ml	61	37	G	6
CRLK-100-006	100 ml	76	46	H	6
CRLK-150-006	150 ml	84	52	I	6
CRLK-250-006	250 ml	102	60	J	6
CRLK-500-006	500 ml	145	70	N/A	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLK-010-006	1,056	0,122	69091100	08434868015548
CRLK-020-006	1,17645	0,175	69091100	08434868015555
CRLK-030-006	0,968	0,225	69091100	08434868015562
CRLK-050-006	3,458	0,39	69091100	08434868015579
CRLK-100-006	3,458	0,51	69091100	08434868015586
CRLK-150-006	3,89025	0,69	69091100	08434868015593
CRLK-250-006	5,082	0,949	69091100	08434868015609
CRLK-500-006	6,936	1,365	69091100	08434868015616

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Porcelana

Resistencia al choque térmico: El coeficiente de dilatación medio desde 20 ° C a 200 ° C es 3.56×10^{-5} , aumentando gradualmente a 4.69×10^{-5} a 1000 ° C. La experiencia ha demostrado que para usos específicos se requiere de determinados modelos en particular. Queda bajo la responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cada modelo para su uso. Para evitar fisuras por tensión térmica sobre la porcelana, labbox recomienda que la velocidad de calentamiento / enfriamiento no supere los 200°C / hora. La resistencia al choque térmico de la porcelana usada en el laboratorio depende de varios factores tales como la correcta correlación del coeficiente de expansión del cuerpo de porcelana y del esmalte, la elasticidad del esmalte, etc.

El esmaltado: El reblandecimiento no se produce hasta los 1000°C, y es extremadamente blanco.

Resistencia a la acción química: La resistencia a los ácidos y álcalis es excelente, a excepción del ácido fluorhídrico.

Prolongación de la vida útil del material:

- Utilice velocidades de calentamiento y enfriamiento graduales.
- Utilice un horno o una placa calefactora como paso intermedio cuando se requieren velocidades de calentamiento / enfriamiento rápido.
- Si usa un mechero bunsen, aumente la intensidad de la llama gradualmente.
- Evitar el contacto del material caliente con una superficie fría.
- Inspeccione cuidadosamente el material de laboratorio antes de cada uso
- No utilice ningún producto que parezca defectuoso.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Creuset en porcelaine forme basse Premium Line**Description :** Fabriqué en porcelaine de qualité supérieure, résistante à des températures jusqu'à 1150 °C.
Émaillage interne et externe sauf sur le rebord et la partie inférieure de la base. Couvercle non inclus

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup(mm)	h (mm)	modèle de couvercle	unités par ref.
CRLK-010-006	8 ml	32	20	B	6
CRLK-020-006	17 ml	41	26	D	6
CRLK-030-006	30 ml	50	31	E	6
CRLK-050-006	50 ml	61	37	G	6
CRLK-100-006	100 ml	76	46	H	6
CRLK-150-006	150 ml	84	52	I	6
CRLK-250-006	250 ml	102	60	J	6
CRLK-500-006	500 ml	145	70	N/A	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLK-010-006	1,056	0,122	69091100	08434868015548
CRLK-020-006	1,17645	0,175	69091100	08434868015555
CRLK-030-006	0,968	0,225	69091100	08434868015562
CRLK-050-006	3,458	0,39	69091100	08434868015579
CRLK-100-006	3,458	0,51	69091100	08434868015586
CRLK-150-006	3,89025	0,69	69091100	08434868015593
CRLK-250-006	5,082	0,949	69091100	08434868015609
CRLK-500-006	6,936	1,365	69091100	08434868015616



MATÉRIEL

MATÉRIEL Porcelaine

Résistante aux chocs thermiques : Le coefficient de dilatation moyen de 20 °C à 200 °C est de 3.56×10^{-5} . Il augmente graduellement à 4.69×10^{-5} à 1000 °C. L'expérience prouve que des formes particulières doivent être utilisées pour certaines utilisations spécifiques. Il incombe à l'utilisateur la responsabilité de déterminer l'adéquation entre modèle et utilisation. Pour prévenir les fissures dues aux tensions thermiques, labbox recommande vivement un vitesse de chauffage / refroidissement inférieure à 200 °C / heure. Le degré de résistance aux chocs thermiques de la porcelaine dépend de différents facteurs tels que la bonne adéquation entre le coefficient de dilatation et de l'émail, l'élasticité de l'émail, etc...

L'émail : Le ramollissement du matériel commence à partir de 1000°C. Est extrêmement blanc.

Résistance aux agents chimiques : La résistance aux acides et aux alcalis est excellente, à l'exception de l'acide fluorhydrique.

Allongement de la durée de vie du matériel :

- Utiliser des vitesses de chauffage/refroidissement graduelles
- Utiliser un four ou une plaque chauffante comme étape intermédiaire pour les utilisations nécessitant des vitesses de chauffage/refroidissement rapides
- Augmenter progressivement l'intensité de la flamme lors de l'utilisation d'un brûleur à gaz
- Éviter le contact du matériel chaud sur une surface froide
- Vérifier soigneusement le matériel avant chaque utilisation
- Ne pas utiliser le produit s'il semble défectueux

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Crogiolo in porcellana forma bassa Premium Line**Descrizione :** Realizzato in porcellana di qualità superiore resistente fino a una temperatura di 1150 °C. Smaltato sia all'interno che all'esterno, fatta eccezione per il bordo e la parte inferiore della base. Coperchio non incluso

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbordo (mm)	h (mm)	modello di coperchio	unità per ref.
CRLK-010-006	8 ml	32	20	B	6
CRLK-020-006	17 ml	41	26	D	6
CRLK-030-006	30 ml	50	31	E	6
CRLK-050-006	50 ml	61	37	G	6
CRLK-100-006	100 ml	76	46	H	6
CRLK-150-006	150 ml	84	52	I	6
CRLK-250-006	250 ml	102	60	J	6
CRLK-500-006	500 ml	145	70	N/A	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLK-010-006	1,056	0,122	69091100	08434868015548
CRLK-020-006	1,17645	0,175	69091100	08434868015555
CRLK-030-006	0,968	0,225	69091100	08434868015562
CRLK-050-006	3,458	0,39	69091100	08434868015579
CRLK-100-006	3,458	0,51	69091100	08434868015586
CRLK-150-006	3,89025	0,69	69091100	08434868015593
CRLK-250-006	5,082	0,949	69091100	08434868015609
CRLK-500-006	6,936	1,365	69091100	08434868015616

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PORCELLANA

Resistenza allo shock térmico: Il coefficiente di dilatazione medio da 20 °C a 200 °C è $3,56 \times 10^{-5}$, aumentando gradualmente a $4,69 \times 10^{-5}$ a 1000 °C. L'esperienza ha dimostrato che per usi specifici occorrono determinati modelli in particolare. Sarà responsabilità del usuario determinare l'idoneità di ogni modello all'uso. Per evitare fessure dovute alla tensione termica della porcellana, Labbox raccomanda che la velocità di riscaldamento/raffreddamento non superi i 200 °C/h. La resistenza allo shock termico della porcellana utilizzata nel laboratorio dipende da vari fattori come la corretta correlazione del coefficiente di espansione del corpo di porcellana e dello smalto, la elasticità dello smalto, ecc.

Resistenza all'azione chimica: La resistenza agli acidi e agli alcali è eccellente, eccetto quella all'acido fluoridrico.

Prolungamento della vita utile del materiale:

- Utilizzare velocità di riscaldamento e raffreddamento gradualmente.
- Utilizzare un forno o una placca riscaldante come passo intermedio quando sono necessarie velocità di riscaldamento/raffreddamento rapido.
- Se si utilizza un bruciatore bunsen, occorre aumentare l'intensità della fiamma gradualmente.
- Evitare il contatto del materiale ad alta temperatura con una superficie fredda.
- Controllare attentamente il materiale di laboratorio prima di ogni uso
- Non utilizzare in nessun caso materiale che potrebbe essere difettoso.